

# bvio® AC Paint

**PRODOTTO AD ELEVATA TECNOLOGIA E PROTEZIONE, IDEALE PER FINITURE DI PREGIO,  
PER FACCIATE DI EDIFICI SIA NUOVI SIA DA RISTRUTTURARE.**

*I componenti di questo prodotto sono stati formulati utilizzando materie prime altamente prestazionali, in grado di conferire al materiale una elevata qualità.*



## PITTURA ACRILICA AL QUARZO, AD ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, IDEALE PER LA PROTEZIONE E LA DECORAZIONE DI FACCIADE DEI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO BVIO®THERM.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di **BVIO AC PAINT**, idropittura acrilica al quarzo ad elevato potere riempitivo ed ottima adesione ai supporti in grado di offrire elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed una protezione duratura delle facciate, idonea su intonaci cementizi e a base calce sia nuovi che esistenti, vecchie pitture, rivestimenti a spessore e calcestruzzo, da diluire con acqua pulita dal 20 al 25 % in volume, applicata in due mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo intervallate di 8-10 h, previa preparazione dei supporti e applicazione di una mano **BVIO FISSATIVO**.

### CARATTERISTICHE

- Elevato potere riempitivo
- Ottima adesione ai supporti
- Elevata resistenza e protezione
- Elevata durata nel tempo

### DESCRIZIONE

**BVIO AC PAINT** è un'idropittura acrilica al quarzo ad elevato potere riempitivo ed ottima adesione ai supporti in grado di offrire elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed una protezione duratura delle facciate. Può essere applicato, previa preparazione dei supporti, su intonaci cementizi e a base calce sia nuovi che esistenti, vecchie pitture, rivestimenti a spessore, calcestruzzo. **BVIO AC PAINT** è idonea come mano di fondo per il rivestimento a spessore acrilico **BVIO COAT AC** su facciata e su sistemi di isolamento termico **BVIO THERM**. Disponibile di colore bianco o nelle tinte realizzate con cartella colori **BVIO CHROMIE**.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare dovranno essere completamente asciutte e pulite.

Asportare eventuali residui polverosi e parti sfaldanti. Stuccare eventuali crepe/fessure.

Intonaci nuovi: attendere la completa stagionatura. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido applicare una mano di **BVIO FISSATIVO**.

Ristrutturazioni: in caso di pitture o rivestimenti con elevato degrado e/o scarsa adesione procedere con la loro rimozione. In tutti i casi di ristrutturazione eseguire idrolavaggio delle superfici e igienizzare con detergenti antimuffa **BVIOSAN** o **BVIOSAN SPRAY**. Applicare una mano di fissativo **BVIO FISSATIVO**. In caso di microlesioni o irregolarità diffuse del supporto si consiglia di rasare le superfici con **BVIO RASANTE 1-10** o con **BVIO RASANTE 3-30**.

## APPLICAZIONE

Diluire **BVIO AC PAINT** con 20-25% in volume di acqua pulita e mescolare accuratamente; applicare a rullo, pennello o airless in due mani ad incrocio intervallate di circa 8-10 ore. Nel caso di utilizzo come fondo per la successiva applicazione di **BVIO COAT AC** è sufficiente una mano.


## AVVERTENZE

- Conservare il prodotto in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità.
- Non applicare al di sotto dei 5°C ed al di sopra dei 35° C ed evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a 5 °C.
- Non applicare con umidità relativa superiore al 75%.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da dare esecuzione continua all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazione.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.

*Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.*

## DATI TECNICI

DILUZIONE:	20-25% con acqua pulita
CONSUMO PER MANO:	0,100 – 0,140 l/m <sup>2</sup>
RESA PER MANO:	7-10 m <sup>2</sup> /l
Essiccazione a 20°C e 60% di U.R.:	Fuori polvere 30'- 1 ora Sovraverniciabile 8-10 h
Residuo secco a 105°C:	72,0 +/- 1,0%
Viscosità Brookfield:	15.000 +/- 3.000 cPs
Densità (UNI EN ISO 2811-1:2003):	1,58 +/- 0,05 kg/l Base bianca 1,55 +/- 0,05 kg/l Base neutra
pH	9 +/- 0,5
Confezioni:	Secchio 14 l Secchio 4 l Barattolo da 1 l (scatola da 12 pz)
Colori:	Bianco Colorato



## DIRETTIVA

**Direttiva 2004/42/CE: VOC**

**Pitture per pareti esterne di supporto minerale;**

**VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso: 40,00**

**Limite massimo: 40,00**



Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, consultabile sul retro dei sacchi.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA BVIO.**

**Bvio® Srl • Z.I. Ponte San Giovanni, 06135 – Perugia (PG) ITALY**

**[info@bvio.it](mailto:info@bvio.it) • [www.bvio.it](http://www.bvio.it)**