


bvio[®] Rete 150



bvio[®] THERM

Sistemi di isolamento termico esterno a cappotto



bVIO® Rete 150

RETE IN FIBRA DI VETRO ANTIFESSURANTE PER ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO A CAPPOTTO DEI SISTEMI BVIO®THERM

UTILIZZO

Rete realizzata in fibra di vetro di tipo E, impregnata con resine antialcaline SBR e grammatura pari a 150 gr/m².

Utilizzata nei sistemi termoisolanti a cappotto **BVio®Therm**, come armatura dello strato rasante al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema.

APPLICAZIONE

Dopo aver applicato la prima mano di rasatura con i collanti rasanti **Bvio Glue**, assicurarsi di aver ottenuto uno spessore costante di rasante su tutta la superficie del pannello isolante **BVio**. Procedere a stendere la rete di armatura in fibra di vetro **BVio Rete 150**, avendo cura di sovrapporla sui lati per almeno 10 cm.

La rete di armatura **BVio Rete 150** va inserita dall'alto verso il basso in senso verticale rispetto all'edificio, avendo cura di applicarla in modo da non avere vincoli meccanici nella stesura, controllando così il corretto posizionamento senza esercitare trazioni

BVio Rete 150 viene poi annegata con una successiva rasatura leggera di **Bvio Glue**, in maniera che risulti sempre sull'ultimo terzo dello spessore di rasatura.

è consigliabile attendere che la prima mano di rasatura cominci a tirare prima di procedere con la seconda mano di rasatura in maniera tale da evitare che si possa schiacciare troppo la rete sul pannello eseguendo così una rasatura piana lasciando il giusto spessore di rasante.

BVio Rete 150 deve arrivare correttamente fino ai profili in PVC inseriti in maniera preventiva al fine di proteggere gocciolatoi, angolari e profili di partenza e non deve mai fermarsi prima.

Qualora si debba per qualsiasi motivo interrompere la lavorazione di rasatura in facciata, avere cura di lasciare libero dal rasante un lembo di **BVio Rete 150** di almeno 20 cm, per poi riprenderlo successivamente nella lavorazione di rasatura.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	MISURE M	PESO	COLORE	PKG./PALLET
BVio Rete 150	1,00 x 50	150 gr./m ²	Bianco	50 m ² / 1.650 m ²

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	BVio Rete 150	
		ORDITO	TRAMA
Setting	per 10 cm	21 x 2	16,5
Altezza standard	cm		100
Lunghezza rotolo	m		50
Sp. tessuto trattato	mm		0,6
Peso tessuto trattato	g/m ²		150 ± 5%
Contenuto combustibile	% of mass		16
Dim. interasse	mm		4,7 x 4,0 ± 5mm

Resistenza alla trazione

Deposition method	Valore Nominale	Valore Nominale
Condizioni Standard	2100 / 1800	2000 / 1700

TOLLERANZE:

Setting: $\pm 5\%$ in Ordito e Trama
Altezza: $\pm 1\%$
Lunghezza: $\pm 2\%$
LOI: $\pm 3\%$

ISPEZIONE DI QUALITÀ:

Il modo di controllo della qualità, prendendo dei campioni e la ripresa del materiale, è in base a standard di 0326 opere.

PACKAGING:

I rotoli vengono impacchettati in verticale in scatole di cartone, su un pallet.

MAGAZZINO:

I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a $+ 50^{\circ}\text{C}$.

Certificata TZUS n. 050-023480.



Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in base alle condizioni climatiche e alla modalità di posa in opera.

Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto, a chi intende farne uso, di valutare se sia o meno adatto all'impiego previsto e di eseguire comunque prove preliminari. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA BVIO.

Bvio® S.r.l. • Z.I. Ponte San Giovanni | 06135 – Perugia (PG) ITALY | info@bvio.it | www.bvio.it



bvIO[®] THERM

Sistemi di isolamento termico esterno a cappotto



SEDE LEGALE:

V.le Carso, 43 - 00195 ROMA
N° REA: Rm-1626313
C.F.: 15955841000



SEDE OPERATIVA:

Zona Ind.le
06135 Ponte San Giovanni (PG)
info@bvio.it

